

# ECOLANTISLIP : antidérapant sur rouleau adhésif type acrylique

## FICHE TECHNIQUE

### Description

ECOLANTISLIP est une bande adhésive type acrylique dont le revêtement d'oxyde d'aluminium sous forme de grains évite les risques de dérapage et de glissades à des endroits stratégiques intérieurs et extérieurs. Grâce à son pouvoir d'adhérence durable, ECOLANTISLIP résiste sur des surfaces de grand passage même en présence d'humidité, d'eau, de graisse et de la plupart des détergents.

### Adhésif et grains

- ▶ Type de l'adhésif : ACRYLIQUE
- ▶ Grains : oxyde d'aluminium ( n°60) Epaisseur : 0.8 mm ( variation : +/- 0,2 mm )
- ▶ Sensible à la pression
- ▶ Forte adhérence

### Applications

- ▶ ESCALIERS en bois, métal et béton
- ▶ RAMPES DE DENIVELLATION dans les parkings
- ▶ PASSERELLES
- ▶ PONTS ET ESCALIERS DE BATEAU
- ▶ MARCHE PIEDS ET ECHELLES DES ENGIN CIVILS ET GRUES

### Caractéristiques techniques

▶ Résistance à l'adhérence à 180° sur de l'acier -----	1600 g/25 mm
▶ Résistance à la traction -----	6, kg/25 mm
▶ Tenue en température -----	-15°C à +60°C
▶ Résistance UV -----	BONNE
▶ Résistance à l'humidité -----	EXCELLENTE

### Application

Température d'application : entre +10°C et +30°C. **Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.** Dégraisser avec un dégraissant sec et volatile (type ECOLFLASH). Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'**adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.** L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

Existe en noir et en noir/jaune.

Dimensions : rouleaux de 18 m x 25 mm  
Et de 18 m x 50 mm

### Stockage et durée de conservation

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant deux ans au moins.

Les informations ci-dessus sont données en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Les chiffres indiquées sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel type d'adhésif convient à ses propres applications.

SARL ECOL'CHIM  
2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE  
Fax : 03 26 50 01 91 Port : 06 61 47 70 82 Email : [ecolchim@sfr.fr](mailto:ecolchim@sfr.fr) site : [ecolchim.com](http://ecolchim.com)

