



# ECOL DF HIGH TACK

## Fiche technique

<b>DESCRIPTION</b>	ECOL DF HIGH TACK est un ruban adhésif double face qui combine une excellente résistance interne aux températures élevées. Une bonne adhérence initiale et une adhérence finale extrêmement élevée aux substrats divers.	
<b>ADHESIF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Caoutchouc synthétique</li><li>- Résines naturelles et synthétiques</li><li>- Antioxydants et des stabilisants UV</li></ul>	
<b>SUPPORT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tissu toile</li><li>- Blanc</li></ul>	
<b>PROTECTEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- MOPP</li><li>- Bleu</li></ul>	
<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Convient à la fixation des charges lourdes aux surfaces glissantes et poreuses</li><li>- Fixation immédiate et facile de toutes sortes d'objets (par exemple: moulures, emblèmes, plinthes, languettes de meubles de cuisine, etc.)</li></ul>	
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	Epaisseur	0,8 mm
	Pouvoir adhésif, côté couverte	85 N/25 mm
	Pouvoir adhésif, côté ouverte	55 N/25 mm
	Charge de rupture	70 N/25 mm
	Résistance au cisaillement	168 h
	Elongation	20-40%
	Tenue en température	-25°C jusqu'au +75°C
<b>UTILISATION</b>	Température d'application: entre +10°C et +30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.	
<b>STOCKAGE ET DUREE D'UTILISATION</b>	Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 2 ans au moins.	

Les informations ci-dessus sont données en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra s'assurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel type d'adhésif convient à ses propres applications.

**SARL ECOL'CHIM**

**2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE**

**Fax : 03 26 50 01 91 Port : 06 61 47 70 82 Email : [ecolchim@sfr.fr](mailto:ecolchim@sfr.fr) site : [ecolchim.com](http://ecolchim.com)**

Les informations ci-dessus sont données en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. Option Tape ne peut être tenue responsable pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel type d'adhésif convient à ses propres applications.